

Material	Análisis estándar en %	Suministro
1.2436	C:2,1 Cr:12,0 W:0,7	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 10,3 a 300,3 Espesor de 2,2 a 50,4 Cuadrado: 8,2 x 8,2 hasta 50,4 x 50,4 Recocido blando, max. 229HB (máx. 860 N/mm <sup>2</sup> )
1.2767	C:0,45 Cr:1,4 Mo:0,3 Ni:4,1	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 10,4 a 300,4 Espesor de 4,4 a 100,4 Cuadrado: 10,4 x 10,4 hasta 100,4 x 100,4 Recocido blando, max. 285HB (máx. 965 N/mm <sup>2</sup> )
1.2363	C:1,0 Cr:5,2 Mo:1,2 V:0,3	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 25,4 a 600,4 Espesor de 4,4 a 80,4 Cuadrado: 10,4 x 10,4 hasta 100,4 x 100,4 Recocido blando, max. 241HB (máx. 820 N/mm <sup>2</sup> )
1.2343	C:0,37 Si:1,0 Cr:5,3 Mo:1,3 V:0,4	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 10,4 a 300,4 Espesor de 4,4 a 100,4 Cuadrado: 10,4 x 10,4 hasta 100,4 x 100,4 Recocido blando, max. 229HB (máx. 770 N/mm <sup>2</sup> )
1.2311	C:0,4 Si:0,4 Mn:1,5 Cr:1,9 Mo:0,2	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 25,4 a 300,4 Espesor de 6,4 a 50,4 Cuadrado: 12,4 x 12,4 hasta 32,4 x 32,4 Templado y revenido 280-325HB (aprox. 950-1100 N/mm <sup>2</sup> )
1.2312	C:0,4 Mn:1,5 S:0,07 Cr:1,9 Mo:0,2	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 20,4 a 500,4 Espesor de 4,4 a 100,4 Cuadrado: 10,4 x 10,4 hasta 150,4 x 150,4 Templado y revenido 280-325HB (aprox. 950-1100 N/mm <sup>2</sup> )
1.2162	C:0,19 Mn:1,3 Cr:1,0 Si:0,3	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 20,4 a 500,4 Espesor de 8,4 a 60,4 Cuadrado: 15,4 x 15,4 hasta 100,4 x 100,4 Recocido blando 217HB (max. 750 N/mm <sup>2</sup> )
1.2085	C:0,3 Si:0,5 Mn:1,0 Cr:16,0 Ni:0,3 S:0,1	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 20,4 a 300,4 Espesor de 8,4 a 80,4 Cuadrado: 20,4 x 20,4 hasta 80,4 x 80,4 Templado y revenido 280-325HB (aprox. 950-1100 N/mm <sup>2</sup> )
1.2083	C:0,42 Si:1,0 Mn:1,0 P:0,03 S:0,03 Cr:14,5	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 20,4 a 300,4 Espesor de 8,4 a 100,4 Cuadrado: 15,4 x 15,4 hasta 100,4 x 100,4 Recocido blando 241HB (max. 810 N/mm <sup>2</sup> )
1.4112	C:0,95 Si:1,0 Mn:1,0 P:0,04 S:0,015 Cr:19 Mo:1,3 V:0,12	Longitud de 500 mm. Perfil plano: Ancho 33 a 503 Espesor de 2,3 a 80,3 Recocido blando 265HB (max. 880 N/mm <sup>2</sup> )
1.3343	C:0,94 Si:0,45 Mn:0,4 P:0,03 S:0,03 Cr:4,5 Mo:5,2 V:2,1	Longitudes de 500 Perfil plano: Ancho 20,4 a 50,4 Espesor de 2,2 a 10,2 Recocido blando 269HB (max. 900 N/mm <sup>2</sup> )
1.7225	C:0,45 Si:0,4 Mn:0,9 P:0,025 S:0,035 Cr:1,2 Mo:0,3	Longitudes de 500 y 1.000 mm. Perfil plano: Ancho 33 a 503 Espesor de 2,3 a 80,3 Recocido blando 241HB (max. 820 N/mm <sup>2</sup> )
1.1730	C:0,45 Mn:0,7 Si:0,3	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 20 a 500 Espesor de 4 a 120 Recocido blando 207HB (max. 700 N/mm <sup>2</sup> )
1.0570	C:0,2 Mn:1,6 Si:0,55	Longitudes de 500 y 1.030 mm. Perfil plano: Ancho 20,4 a 500,4 Espesor de 4,4 a 100,4 Cuadrado: 10,4 x 10,4 hasta 150,4 x 150,4 No templable.